

Color of the year – PANTONE 18-1750 Viva Magenta

| BEZAKTIV SELECTION C2C | Zellulose |
|-------------------------------|-----------|
| Farbstoff (Ausziehverfahren) | % |
| BEZAKTIV Brillantrot HP-G | 1.11 |
| BEZAKTIV Rot HP-BL | 1.10 |
| BEZAKTIV Rot GO | 0.58 |

| BEZAKTIV HP exh | Zellulose |
|------------------------------|-----------|
| Farbstoff (Ausziehverfahren) | % |
| BEZAKTIV Brillantrot HP-G | 1.33 |
| BEZAKTIV Rot HP-3B | 0.02 |
| BEZAKTIV Rot HP-BL | 1.77 |

| BEZAKTIV V | Zellulose |
|------------------------|-----------|
| Farbstoff (KKV) | g/l |
| BEZAKTIV Gelb V-GR 133 | 2.68 |
| BEZAKTIV Rot V-F3B | 9.32 |
| BEZAKTIV Rot V-RB 133 | 11.80 |

| TUBANTIN | Zellulose |
|------------------------------|-----------|
| Farbstoff (Ausziehverfahren) | % |
| TUBANTIN Rot F3B conc. | 0.90 |
| TUBANTIN Rot BWS | 0.17 |
| TUBANTIN Rosa 2B | 0.18 |

| BEZATHREN | Zellulose |
|------------------------------|-----------|
| Farbstoff (Ausziehverfahren) | % |
| BEZATHREN Scharlach EFR | 2.20 |
| BEZATHREN Rot FBB | 1.07 |

| BEZACRYL | PAN |
|------------------------------|------|
| Farbstoff (Ausziehverfahren) | % |
| BEZACRYL Goldgelb GL 200 | 0.08 |
| BEZACRYL Rot GRL 180 | 0.43 |

| BEMACRON | PES |
|------------------------------|------|
| Farbstoff (Ausziehverfahren) | % |
| BEMACRON Gelb HP-2R | 0.08 |
| BEMACRON Rot HP-2BL | 1.46 |
| BEMACRON Rubin HP-3B | 0.24 |

| BEMACID | PA |
|------------------------------|------|
| Farbstoff (Ausziehverfahren) | % |
| BEMACID Gelb N-TF | 0.04 |
| BEMACID Rot N-TF | 1.14 |
| BEMACID Blau N-TF | 0.01 |

*Alle Rezepturen wurden farbmetrisch anhand der PANTONE 18-1750 TCX Nummer formuliert. Je nach Material und Färbeverfahren sollen Anpassungen vorgenommen werden. Vorversuche werden empfohlen.